FABER GROUP
THE NEXT-GEN OF MARBLE

FABER MARBLE
Via Longobarda 19, MASSA (MS)
(+39) 338 48 41 529
infofabermarble.it

ACERO







SCHEDA DATI

•	CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE	kg/cm2	1550
•	CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE DOPO CICLI DI GELIVITÀ	kg/cm2	-
•	CARICO DI ROTTURA UNITARIO A FLESSIONE	kg/cm2	66
•	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE TERMICA	mm/m°C	-
•	COEFFICIENTE D'IMBIBIZIONE D'ACQUA	%	1.48
•	RESISTENZA ALL'URTO, ALTEZZA MINIMA DI CADUTA	cm	-
•	USURA PER ATTRITO	mm	15.9
•	PESO PER UNITÀ DI VOLUME	KG/m3	2580