FABER GROUP
THE NEXT-GEN OF MARBLE

FABER MARBLE
Via Longobarda 19, MASSA (MS)
(+39) 338 48 41 529
infofabermarble.it

CALACATTA BETTOGLI







SCHEDA DATI

• CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE	kg/cm2	1280
• CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE DOPO CICLI DI GELIVITÀ	kg/cm2	1243
• CARICO DI ROTTURA UNITARIO A FLESSIONE	kg/cm2	125
• COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE TERMICA	mm/m°C	0,0039
• COEFFICIENTE D'IMBIBIZIONE D'ACQUA	%	0,21
• RESISTENZA ALL'URTO, ALTEZZA MINIMA DI CADUTA	cm	36
• USURA PER ATTRITO	mm	0,58
• PESO PER UNITÀ DI VOLUME	KG/m3	2710