

TRAVERTINO CLASSICO



SCHEMA DATI

• CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE	kg/cm ²	1000
• CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE DOPO CICLI DI GELIVITÀ	kg/cm ²	852
• CARICO DI ROTTURA UNITARIO A FLESSIONE	kg/cm ²	94
• COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE TERMICA	mm/m°C	-
• COEFFICIENTE D'IMBIBIZIONE D'ACQUA	%	1.2
• RESISTENZA ALL'URTO, ALTEZZA MINIMA DI CADUTA	cm	30
• USURA PER ATTRITO	mm	25
• PESO PER UNITÀ DI VOLUME	KG/m ³	2470